

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ PROF ARCUS

Матовая водно-дисперсионная фасадная белоснежная краска для фасадов зданий и сооружений

СВОЙСТВА

- Обладает высокой укрывистостью
- Скрывает небольшие дефекты поверхности
- Легко наносится без разбрызгивания и потеков
- Легко колеруется
- Не имеет резкого запаха
- Быстро сохнет
- Образует матовое, паропроницаемое покрытие с высокой степенью белизны, устойчивое к атмосферным воздействиям
- Срок службы покрытия в атмосфере умеренного или умеренно-холодного климата 5-7 лет при строгом соблюдении технологии нанесения

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для высококачественной окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика), прочно держащимся покрытиям, ранее окрашенным водно-дисперсионными красками, за исключением окрашенных известковыми, силикатными красками и органическими эластичными покрытиями. Краска пригодна для отделочных работ внутри помещения, в том числе с повышенной влажностью. Краска обеспечивает защиту от плесени и водорослей. Продукт сертифицирован для детских дошкольных, образовательных, медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	90-150г/м ² . Расход зависит от типа окрашиваемой поверхности и способа нанесения.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости разбавляется водой не более чем на 5% по объёму.
Время высыхания	При 18±2°C и относительной влажности 65±5% – 1 час. Следующий слой можно наносить через 12 часов. Если температура ниже +15°C, а влажность воздуха выше 65%, следующий слой наносить не ранее, чем через 24 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия достигается через 21 день после нанесения.
Атмосферостойкость	Срок службы покрытия в атмосфере умеренного или умеренно-холодного климата 5-7 лет при строгом соблюдении технологии нанесения.
Цвет	Белоснежный
Блеск	Матовый
База	А, С

Информация технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество продукции соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или с нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ PROF ARCUS

Колеровка	Основа А может использоваться в качестве белой краски. Возможна колеровка водными или универсальными колеровочными пастами. Основа С предназначена для машинной колеровки и используется только в колерованном виде.
Хранение транспортировка	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C. Транспортировать при температуре от -25°C до +35°C. После размораживания необходимо тщательно перемешать.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в оригинальной заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.
Фасовка	База А: 1,3 кг; 3 кг; 7 кг; 14 кг; 25 кг База С: 1,2 кг; 2,7 кг; 6 кг; 12 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Поверхность должна быть сухой и чистой. Краску наносить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
Подготовка поверхности	Перед окрашиванием поверхность очистить от непрочных держащихся старых покрытий, грязи, пыли, масляных и других загрязнений, выровнять неровности шпатлевкой, прогрунтовать. Рекомендуется использовать грунтовки ARCUS.
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить краску кистью, валиком или пневматическим распылением. При нанесении в два слоя промежуточная сушка 12 часов при температуре 18-22°C. Если температура ниже 18°C, рекомендуется увеличить продолжительность сушки каждого слоя краски до 24 часов. Во время окраски и сушки избегать попадания прямых солнечных лучей.
Очистка инструмента	Инструмент, тару промыть теплой водой с мылом до высыхания краски.
Безопасность	Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать средства индивидуальной защиты.
Утилизация	Не сливать в канализацию. Засохшие остатки краски и использованную тару утилизировать как бытовые отходы.
Сертификаты	Свидетельство о государственной регистрации ТУ 20.30.11-001-06241443-2017

Информация технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Качество продукции соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или с нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.